

Shell Helix Ultra Pro AB-L 0W-30

Описание продукта

Shell Helix Ultra Pro AB-L 0W-30 — полностью синтетическое моторное масло - разработано для того, чтобы соответствовать жестким требованиям современных высокоэффективных двигателей Mercedes-Benz.

Особенности и преимущества

Экономия топлива.

- Проходит тест ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) с минимальной экономией топлива 2.6% по сравнению с эталонным маслом.

Долговечность двигателя и защита от износа.

- Проходит тест Peugeot TU3M на задиростойкость механизма привода клапанов (CEC-L-38-A-94).
- Проходит тест на износ кулачков ASTM Sequence IVA (ASTM D6891).

Испытания Mercedes-Benz.

- Проходит ряд испытаний, включая тест MB M271 на образование нагара, MB M271 на износ кулачков и поршней, тест OM646LA на износ кулачкового механизма, цилиндров (CEC-L-099-08) и тесты на экономию топлива MB NEDC: W204 C250 CDI/Engine OM651, W204 C350 CDI/Engine OM642, W204 C200 K/Engine M271 ML18, W204 C350 CGI/Engine M272 DE35.

Чистота двигателя.

- Проходит тест Peugeot TU5JP-L4 по высокотемпературным отложениям (CEC-L-88-T-02).
- Проходит стреднетемпературный тест DV4TD на диспергирующие свойства - повышение вязкости (CEC-L-093-04).
- Проходит тест VW TDI на чистоту поршней (CEC-L-78-T-99).
- Проходит тест ASTM Sequence III G на увеличение вязкости и образование отложений на поршнях (ASTM D7320).
- Проходит тест ASTM Sequence VG на образование лака и нагара (ASTM D6593).

Применение

- Разработано специально для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).
- Низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы помогает защитить сажевые фильтры от засорения.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

MB-Approval 229.52, 229.51, 229.31

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

ACEA C3

API SN

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,838

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 226



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 11.9

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 58.7

Температура застывания, °C, ASTM D97 -51

