

ZIC X5 10W40

Описание продукта

Полусинтетические моторные масла в чем-то уступают другим, однако, в то же время, они еще и вобрали в себя лучшие черты синтетики и «минералки». Это легкий запуск в морозы, устойчивость к перегреву и окислению, качественное, но в то же время бережное очищение двигателя изнутри от нагара. Моторные масла корейской компании ZIC роднит с чистой синтетикой и еще кое-что: использование одинаковой базы. Благодаря этому доступное по цене вещество обладает великолепными характеристиками, сравнимыми со свойствами лучших смазок. Одно из таких – это ZIC X5 10W40.

Особенности и преимущества

- Равномерное надежное смазывание;
- Эффективная защита деталей мотора от трения и износа;
- Прочная масляная пленка;
- Высокая устойчивость к окислению и воздействию высоких температур;
- Обеспечение защиты даже при повышенных нагрузках;
- Совместимость с различными типами двигателей;
- Широкий температурный диапазон использования;
- Отличные очищающие и диспергирующие способности;
- Способность нейтрализовать разрушающие кислоты.

Применение

Полусинтетическое моторное масло ZIC X5 10W40 разрабатывалось с учетом требований моторов легковых современных транспортных средств, работающих на бензине. Совместимо с различными типами двигателей, за исключением тех, что оснащены системами дополнительной нейтрализации отработанных газов. Подходит для различных стилей и условий вождения, включая езду в городе и на трассе, при повышенных нагрузках и в неблагоприятных дорожных и климатических условиях. Рекомендуются к применению в любых легковых машинах соответствующих спецификаций российского, азиатского, европейского, американского производства. Персональных рекомендаций от каких-либо производителей не имеет.

Спецификации и одобрения

API CF

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API SN

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Класс вязкости по SAE SAE J 300 10W-40

Плотность при 15°C ASTM D1298 0.85 г/см³

Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 87.2 мм²/с

Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 14.3 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 170

Щелочное число ASTM D2896 7.1 мг КОН/г

Температурные характеристики

Температура вспышки ASTM D92 240°C

Температура потери текучести ASTM D97 -40.0°C